

J41030 两液型环氧树脂接着剂

性状

类别 \ 接着剂	A(主剂)	B(硬化剂)
颜色	透明状	透明状
外观	液体	液体
粘度 cpa/25℃	10000-12000	12000-15000
比重	1.17	1
主成份	BISPENOL-A	改性胺

使用方法:

- 1 主剂与硬化剂配比为 1: 1 使用混合后, 均匀搅拌, 涂布于被接着体上, 并予以合贴轻压即可。
- 2 适当的表面处理: 如被接着体表面上有油脂或油污须先清除或加以研磨除去, 塑胶或橡胶类表面 也须先做适当处理。
- 3 可使用时间: 视用量多寡及气温而定, 一般气温于 25℃, 100g 可使用时间为 3min, 薄膜指干为 5min。

参考数据:

硬化后之硬化体的热变形温度为 90℃, 达 100℃时会失去接着力, 但于寒冬-40℃下不会脆化失去接着力。

条件/拉力/材质		铝片-铝片	白铁-白铁	ABS-ABS	木材-木材
引张剪断强度	90℃*30 分	120kg/cm ²	100kg/cm ²	60-70kg/cm ²	材破
	常温一日	90kg/cm ²	80kg/cm ²	50kg/cm ²	80kg/cm ²
	常温七日	120kg/cm ²	95kg/cm ²	60-70kg/cm ²	材破

规格

管装:50ml

数据有效范围

本数据说明书中的包含的典型值或范围值, 是基于真实的测试和定期验证的结果。

说明

本文中所包含的各种数据信息并被认为是可靠的, 但仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法或因个人使用不当造成的不良后果, 我们不承担责任。用户有责任认真了解本产品的使用方法后再决定如何使用, 用户应遵守这些防范措施保证人员及财产的安全。